

Scheda Tecnica

CLEAN UP PAINTING

Idropittura silossanica autopulente

CLEAN UP PAINTING è una pittura a base di resina silossanica di nuova generazione, ad elevata idrofobicità, elevata permeabilità al vapore d'acqua, con aspetto opaco, indicata per impieghi sia all'esterno che all'interno.

Rev. Mag'15

- Campo di impiego :** per finiture esterne ove sia richiesta una elevata traspirabilità unitamente ad eccezionale idrorepellenza e capacità autopulente. Particolarmente indicata per la decorazione e protezione di facciate di pregio, ed in ogni caso ove sia richiesta una elevata resistenza agli agenti atmosferici e allo smog.
- Caratteristiche identificative :** Composizione: dispersione di resina silossanica, microinerti calibrati, pigmenti inorganici ad elevata stabilità alla luce, biocidi e fungicidi a largo spettro.
La pellicola idrofuga che si forma sulla superficie e la microporosità del materiale creano un piano estremamente scivoloso per l'acqua meteorica innescando un processo di autopulizia della superficie stessa.
- Aspetto: liquido opaco
 - Legante: resina silossanica in dispersione
 - Peso specifico medio: 1610 gr/lit ca.
 - Non infiammabile - esente da solventi
- Dati tecnici :**
- coeff.di resistenza al passaggio vapore: $\mu = 40$ ca., $S_d = 0.01$ m
 - Coeff. di assorbimento d'acqua: $0,03 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{1/2}$ (EN 1062-3)
 - angolo di contatto della goccia: $>140^\circ$
 - eccezionale idrorepellenza
 - elevata elasticità permanente
 - minima ritenzione di sporco e smog
 - Elevata resistenza all'attacco di alghe, muffe e funghi grazie ai biocidi a largo spettro e a basso impatto ambientale
- Tinte disponibili :** bianco, o colorato secondo cartella Waler, o a campione.
- Imballo :** fusti da 25 kg
- Stoccaggio :** conservazione: 12 mesi in fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo.
- Sottofondo e preparazione :**
1. **Supporti minerali a base calce e/o cemento, calcestruzzo gettato**
Il supporto deve essere stagionato, solido, privo di umidità.

Scheda Tecnica

Eventuali tracce di sporcizia o disarmante devono essere lavate mediante spazzolatura e/o lavaggio e/o idropulitrice.
Nel caso la superficie presenti differenze di assorbimento, applicare una mano di **CLEAN UP PRIMER** pigmentato.

2. Sottofondo con pittura o rivestimento esistente

nel caso di pitture o rivestimenti plastici o minerali solidali ed integri, spazzolare a secco in profondità, quindi applicare una mano di **CLEAN UP PRIMER** pigmentato

Modalità di impiego :

a pennello, pannello, o rullo.

- a) applicare una mano di **CLEAN UP PAINTING** diluito al 20% con acqua;
- b) dopo almeno 24 ore applicare una seconda mano di **CLEAN UP PAINTING** diluito al 10% con acqua.

Avvertenze:

La temperatura in fase di applicazione deve essere compresa tra +5 e +35 °C. Non applicare sotto sole battente o in presenza di vento persistente.

Non applicare con Umidità Relativa dell'ambiente superiore a 80%.

Si raccomanda di applicare il prodotto nelle condizioni climatiche suddette per non pregiudicare le caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto.

Proteggere le superfici da pioggia e umidità per 48 ore circa sino a completa essiccazione del prodotto.

Il prodotto completa il processo di filmazione in 8-10 giorni in condizioni ambientali ottimali (5-30°C; U.R. max 80%)

Nel caso le superfici dovessero subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana in questo lasso di tempo, si potrebbero verificare antiestetiche colature o rigature verticali traslucide.

Questo fenomeno non pregiudica le prestazioni del prodotto e può essere rimosso tramite idrolavaggio o a seguito successive precipitazioni piovose.

Nel caso di utilizzo di più lotti di produzione è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

E' consigliato utilizzare sempre materiale dello stessa produzione da spigolo a spigolo.

Nel caso si renda necessario il proseguimento in parete con una nuova produzione, non realizzare l'accostamento contiguo delle tinte ma utilizzare per il raccordo le eventuali interruzioni di continuità della superficie quali spigoli, modanature o altro.

Consumo:

0,35 - 0,40 kg/m² per due mani

Tossicità :

nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare con abbondante acqua e sapone.