

# RASATEK STUCK FINE

## Rasante minerale bianco finissimo

RASATEK STUCK FINE e' un rasante premiscelato in polvere, di colore bianco, traspirante, a base di leganti aerei ed idraulici e sabbie finissime di marmo di Carrara a punto di bianco garantito

Rev. Apr 2009

- Campo di impiego :**
- lisciatura fine di intonaci sia stagionati che freschi (tecnica del "fresco su fresco"),
  - finitura di pareti, plafoni tradizionali, solai predalles e pannelli prefabbricati per la successiva applicazione di rivestimenti in PVC, carta, pitture ecc., ad esclusione delle ceramiche
- Caratteristiche identificative :**
- composizione: leganti minerali a base cemento Portland bianco e calce idrata, inerti cristallini di Carrara a granulometria selezionata ( massimo 0,05 mm) a punto di bianco controllato, specifici additivi coadiuvanti di adesione e lavorabilità.
  - aspetto: polvere
  - colore: bianco
- Dati tecnici :**
- Permeabilità al vapore:  $\mu = 15-20$  - norma DIN 52615
  - Tempo di lavorabilità: 4-5 ore
  - Spessore massimo per strato: 2mm
  - Sovraverniciabilità: dopo 4-6 gg in funzione delle condizioni ambientali. Nel caso di rivestimenti minerali e silicati si consiglia di attendere almeno 10 gg
- Rapporto di miscelazione :** ca. 35% in peso con acqua
- Imballo :** sacchi da 20 Kg con pellicola antiumido
- Stoccaggio :** conservazione: 12 mesi in sacchi ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo
- Modalità di impiego :**
- Preparazione del fondo  
Eliminare tracce di olio e grassi ed eventuali porzioni di vecchi rivestimenti minerali non ben ancorate. Nel caso di sottofondi vecchi e polverosi applicare una mano di **PRIMER ISOFIX 29** diluito 1:3 con acqua.
- Modalità di preparazione ed applicazione  
Miscelare un sacco di **RASATEK STUCK FINE** da 20 kg con 6,5-7,5 litri di acqua e miscelare fino ad ottenere un impasto omogeneo e scorrevole.  
Lasciare riposare per ca. 10 min. prima dell'uso.  
Il rasante viene steso con spatola inox piana con spessore non superiore a 2 mm per mano.  
Lisciare la superficie con una spatola metallica liscia.  
Ad indurimento avvenuto, la rasatura può essere carteggiata.

Nel caso di applicazione con spessori estremamente bassi ( 0,5 mm) si consiglia di additivare **RASATEK STUCK FINE** con 1 kg di lattice **RASATEK AGP LATEX** ogni 20 kg di polvere.

**La temperatura del supporto e dell'ambiente non deve essere inferiore a +5°C. nell'arco delle 24 ore. Non applicare sotto sole battente, o in presenza di vento persistente.**

**Consumo :**

1 kg /m<sup>2</sup> per ogni mm di spessore

**Indicazioni di sicurezza**

Proteggere gli occhi e la pelle dal contatto diretto con il prodotto. In caso di contatto detergere con abbondante acqua fresca e pulita. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Nel caso di ingestione consultare un medico mostrando una scheda tecnica o di sicurezza del prodotto.