

PRIMER ISOL 46S

Primer consolidante isolante a solvente

PRIMER ISOL 46 S è un fissativo ad elevata penetrazione, con funzione isolante e consolidante, a base di resine sintetiche in soluzione.

Rev. 2 - Ott 2009

Campo di impiego : mano di preparazione per cicli di finitura con idropitture o rivestimenti plastici.

La funzione svolta da **PRIMER ISOL 46 S** è molteplice :

- consolidante di intonaci degradati, o pitture in fase di sfogliatura, purché il degrado non superiori 1-2 mm di profondità;
- consolidante per fondi con polverosità superficiale, assicurando la corretta adesione nel tempo del rivestimento al sottofondo;
- nel caso di supporti porosi uniforma l'assorbimento, riducendo il pericolo di possibili difetti di colori e/o opacità del rivestimento finale;
- nel caso di supporti a base cemento e/o calce, blocca lievi fenomeni di efflorescenze dovute all'affioramento in superficie di sali solubili.

Caratteristiche identificative :

- Aspetto : liquido bianco latteo trasparente
- Tipo di resina : acrilica pura in soluzione
- Peso specifico : 1050 gr/lit ca.

Imballo : fusti da 17 Kg

Stoccaggio : conservazione: 12 mesi in fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo

Sottofondo e preparazione :

1. **Sottofondi nuovi minerali e cartongesso**
 - a) Il sottofondo deve essere asciutto, solido, pulito, complanare. Eventuali difetti di planarità devono essere pareggiati prima dell'applicazione del fondo **PRIMER ISOL 46 S**
 - b) nel caso di calcestruzzo nuovo, eventuali tracce di olio, grasso e cera devono essere eliminate con idropulizia, o idoneo detergente.
2. **Sottofondi minerali esistenti**
 - c) nel caso di intonaci solidi, pulire in profondità le tracce di sporco e smog;
 - d) nel caso di intonaci degradati ove il degrado superi 1-2 mm di profondità, rimuovere meccanicamente l'intonaco ammalorato e ricostituire lo stesso. Procedere quindi come al punto a)
3. **Sottofondo con pittura o rivestimento esistente**
 - e) nel caso di pitture, rivestimenti plastici o minerali solidali ed integri, spazzolare a secco in profondità;
 - f) nel caso di pitture o rivestimenti parzialmente distaccati : procedere alla rimozione accurata degli stessi a mezzo picchettatura, e/o sfiammatura, e/o sverniciatore.

Modalità di impiego :

applicare a rullo, pennello o spruzzo.

Non diluire. Nel caso di supporti particolarmente degradati, tipo intonaci molto sfarinati, o fondi con pitture inconsistenti, applicare due mani, "bagnato su bagnato".

Sovraverniciabile dopo 24 ore minimo

Temperatura minima di applicazione : +2 °C.

Resa :

8/12 m²/kg in funzione dell'assorbimento del supporto.

Tossicità :

prodotto a solvente, infiammabile,

Per le precauzione d'impiego, si veda la scheda di sicurezza.