

# RESPIRO ATTIVO KILL

## Pittura traspirante ad azione antimuffa

RESPIRO ATTIVO KILL è una idropittura traspirante, idrorepellente, ad azione antimuffa per ambienti interni.

Rev. 3 – Lug 2008

<b>Campo di impiego :</b>	ambienti interni ove sia necessario prevenire la possibile crescita di muffe od alghe superficiali, a causa della elevata umidità e/o condensa.
<b>Caratteristiche identificative :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aspetto: liquido opaco</li><li>• Legante: resina acrilica in dispersione</li><li>• Additivi: biocidi permanenti a largo spettro</li><li>• Peso specifico medio: 1,69 gr/lit ca.</li><li>• Non infiammabile - esente da solventi</li></ul>
<b>Dati tecnici :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ottima brillantezza, leggermente satinata</li><li>• ottimo punto di bianco del film essiccato</li><li>• buona copertura, ottima dilatazione</li><li>• spessore del film essiccato : 58 µm per 2 mani</li><li>• residuo secco 105° = 72%± 2</li><li>• ceneri: 450° = 69% ± 2</li><li>• pH = 8-8,5</li></ul>
<b>Tinte disponibili :</b>	bianco
<b>Imballo :</b>	fusti da 15 lt
<b>Resa :</b>	5/6 m <sup>2</sup> /lt
<b>Stoccaggio :</b>	conservazione: 12 mesi in fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo.
<b>Sottofondo e preparazione :</b>	tutti i supporti devono essere accuratamente puliti mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice. Eventuali muffe devono essere totalmente rimosse con applicazione di <b>PRIME KILL</b> a pennello, o rullo e successiva spazzolatura una volta essiccato.
<b>Modalità di impiego :</b>	applicazione con pennello, rullo in lana a pelo corto, o spruzzo. a) applicare una mano di <b>RESPIRO ATTIVO KILL</b> diluito con acqua ca. 25% b) dopo qualche ora applicare una mano di <b>RESPIRO ATTIVO KILL</b> diluito con acqua ca. 20%  La temperatura in fase di applicazione non deve essere inferiore a +5 °C.
<b>Tossicità :</b>	nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare con abbondante acqua e sapone.