

Scheda Tecnica

RESPIRO ATTIVO NIKE

Idropittura traspirante extra

RESPIRO ATTIVO NIKE è una idropittura traspirante con Biossido di Titanio rutilo, idrorepellente con elevato punto di bianco ed ottima pennellabilità indicata per finiture interne di pregio ove sia richiesta una elevata traspirabilità delle muratura (cucine, bagni ecc.)

Rev. Feb'14

Campo di impiego :	finitura per interno
Caratteristiche identificative :	<ul style="list-style-type: none"> • Aspetto: liquido opaco • Elementi principali: resina acrilica in dispersione migliorativa della resistenza meccanica, Biossido di Titanio rutilo • Peso specifico medio : 1,69 kg/lit ca. • Non infiammabile - esente da solventi
Dati tecnici :	<ul style="list-style-type: none"> • ottima brillantezza, leggermente satinata • ottimo punto di bianco del film essiccato • buona copertura, ottima dilatazione • spessore del film essiccato : 58 µm per 2 mani • residuo secco 105° = 72%± 2 • ceneri: 450° = 69% ± 2 • pH = 8-8,5
Tinte disponibili :	bianco, colorato secondo cartella Waler o a campione tinte chiare
Imballo :	fusti da 14 lit
Resa :	5/6 m ² /lit per due mani
Stoccaggio :	conservazione: 12 mesi in fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo.
Sottofondo e preparazione :	<ol style="list-style-type: none"> 1) muri nuovi: applicare una mano di fissativo PRIMER ISOL trasparente, diluizione min 1:3 con acqua. Stuccare gli eventuali difetti di superficie ed isolare i punti stuccati; 2) muri vecchi da ripitturare: pulire la superficie. Stuccare gli eventuali difetti di superficie ed isolare i punti stuccati.
Modalità di impiego :	<p>applicazione con pennello, rullo in lana a pelo corto, o spruzzo.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) applicare una mano di RESPIRO ATTIVO NIKE diluito con acqua ca. 25% b) dopo qualche ora applicare una seconda mano diluito con acqua ca. 20%. <p>La temperatura in fase di applicazione non deve essere inferiore a +5 °C.</p>
Tossicità :	nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare con abbondante acqua e sapone.