

PRIMER TP 11

Primer antisale idrofobizzante

PRIMER TP 11 è un primer con funzione idrofobizzante, isolante e antisale.

Rev. 2 - Lug 2010

- Campo di impiego :** mano di preparazione in interni ed esterni per cicli di finitura a base minerale, a base silossanica ed a base sintetica.
La funzione svolta dal **PRIMER TP 11** è molteplice :
- trattamento antisale per bloccare fenomeni di efflorescenze dovute all'affioramento in superficie di sali solubili.
 - nel caso di supporti porosi uniforma l'assorbimento, riducendo il pericolo di possibili difetti di colori e/o opacità del rivestimento finale;
 - riduce l'assorbimento del fondo, consentendo rese superiori;
 - consolidante per fondi con polverosità superficiale, assicurando la corretta adesione nel tempo del rivestimento al sottofondo.
- Caratteristiche identificative :**
- Aspetto: liquido bianco latteo trasparente
 - Infiammabilità: non infiammabile, assenza di solventi
 - Peso specifico: 1100 gr/lit ca.
- Imballo :** fusti da 17 kg
- Stoccaggio :** conservazione: 12 mesi in fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo
- Sottofondo e preparazione :**
1. **Sottofondi nuovi minerali e cartongesso**
 - a) Il sottofondo deve essere asciutto, solido, pulito, complanare. Eventuali difetti di planarità devono essere pareggiati prima dell'applicazione del fondo **PRIMER TP 11**.
 - b) nel caso di calcestruzzo nuovo, eventuali tracce di olio, grasso e cera devono essere eliminate con idropulizia o idoneo detergente.
 2. **Sottofondi con pittura o rivestimento esistenti**
 - c) il rivestimento deve essere solidale con il sottofondo ed integro. Spazzolare a secco in profondità.
 3. **Trattamento antisale**
 - d) Nel caso di murature da risanare, demolire l'intonaco ammalorato sino almeno 50 cm sopra il limite superiore della traccia di risalita capillare. Dopo aver accuratamente spazzolato applicare a rifiuto **PRIMER TP 11** a pennello o spruzzo.
Dopo 24 ore, eliminare con spazzolatura eventuali tracce di sale fuoriuscite a seguito dell'applicazione del primer, e quindi procedere con una eventuale seconda applicazione o con il ciclo di intonacatura opportuno.

Modalità di impiego :

- Pronto all'uso.
- Temperatura minima di applicazione : +5 °C.

Resa:

8/10 m²/kg in funzione dell'assorbimento del supporto.

Tossicità :

nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare con abbondante acqua e sapone.