

# SILITEK TINTASIL

## Pittura minerale ai silicati

SILITEK TINTASIL è un rivestimento sottile a base di silicato di potassio (norma DIN 18363) e pigmenti inorganici, caratterizzato da elevata traspirabilità, ottima resistenza all'azione degli agenti atmosferici, e da aspetto anticato.

Rev.2 sett/2005

- Campo di impiego :** per finiture sia interne che esterne
- Caratteristiche identificative :**
- Aspetto: liquido opaco
  - Legante minerale: silicato di potassio stabilizzato
  - Coadiuvante d'adesione: copolimero stiroil-acrilico in dispersione
  - peso specifico medio: 1600 gr/lit ca.
  - non infiammabile - esente da solventi
- Dati tecnici :**
- coeff. di resistenza al passaggio vapore :  $\mu = 98$  ca.
  - coeff. di assorbimento d'acqua:  $100 \text{ g}/(\text{m}^2 \text{ h}^{1/2})$
- Tinte disponibili :** bianco o colorato secondo cartella Waler o a campione tinte chiare.
- Imballo :** fusti da 25 kg
- Stoccaggio :** fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo.  
Conservazione : 12 mesi in fusti ben sigillati.
- Sottofondo e preparazione :** supporti minerali a base calce e/o cemento.  
Il prodotto non è impiegabile su legno o gesso. Il supporto deve essere ben stagionato, solido e asciutto.  
Eventuali tracce di sporcizia o disarmante devono essere lavate mediante spazzolatura e/o lavaggio e/o idropulitrice.  
Nel caso di sottofondi sfarinati, applicare una mano di fissativo minerale **PRIMER FONDOSIL**, diluizione max 20%.  
Importante : eventuali precedenti pitture o rivestimenti a base sintetica devono essere completamente eliminati non essendo compatibili con cicli ai silicati.
- Modalità di impiego :** a pennello, pennellessa, o rullo.
- a) applicare una mano di **SILITEK TINTASIL** diluito 20% con acqua;
- a) dopo almeno 24 ore applicare una seconda mano di **SILITEK TINTASIL** diluito 10% con acqua.

**Avvertenze:**

**La temperatura in fase di applicazione deve essere compresa tra +5 e +35 °C. Non applicare sotto sole battente o in presenza di vento persistente.**

Si raccomanda di applicare il prodotto nelle condizioni climatiche suddette per non pregiudicare le caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto.

Proteggere le superfici da pioggia e umidità per 48 ore circa sino a completa essiccazione del prodotto.

Nel caso le superfici dovessero subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana in questo lasso di tempo, la presenza di silicato attivo può dare origine alla formazione di antiestetiche macchie e colature biancastre insolubili di silicato, per la risoluzione dei quali è necessaria la riapplicazione del ciclo di tinteggiatura.

Nel caso di utilizzo di più lotti di produzione è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

E' consigliato utilizzare sempre materiale dello stessa produzione da spigolo a spigolo.

Nel caso si renda necessario il proseguimento in parete con una nuova produzione, non realizzare l'accostamento contiguo delle tinte ma utilizzare per il raccordo le eventuali interruzioni di continuità della superficie quali spigoli, modanature o altro.

**Consumo:**

0,40 - 0,50 kg/m<sup>2</sup> per 2 mani.

**Precauzioni :**

coprire accuratamente tutte le superfici attigue a quella da verniciare ed in modo speciale: vetri, ceramica, mattoni ecc. Lavare immediatamente eventuali spruzzi di prodotto. Proteggere gli occhi e la pelle da contatto diretto con il prodotto. In caso di contatto, detergere con abbondante acqua. Pulire con abbondante acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.