

Scheda Tecnica

NATURA LUCIDO / SATINATO

Smalto all'acqua per grandi superfici

NATURA è uno smalto all'acqua per grandi superfici di elevata qualità, tack free, ottima adesione su supporti minerali e precedenti pitture.

NATURA è inodore, non ingiallente, non infiammabile, non pericoloso.

Rev. Lug'15

- Campo d'impiego:** decorazione di pregio per interni ed esterni.
- Caratteristiche identificative :**
- Composizione: prodotto formulato con copolimero acrilico ad alta resistenza dopo essiccazione.
 - Aspetto: pasta tixotropica
 - Odore: lieve
 - pH: 8-10
 - Punto di ebollizione: $\geq 100^{\circ}\text{C}$
 - Densita' (20°C): 1,30 kg/dm³
 - Viscosita' (Brookfield a 20°C): 3000 – 5000 cps
 - Essiccazione a 20° C, 65-75% U.R.: al tatto 3 h; sopravverniciabile 8h; in profondita' 24 h.
- Dati tecnici :**
- Il prodotto dopo indurimento è idrorepellente ed estremamente resistente.
 - Perfettamente lavabile e smacchiabile.
 - Ridottissima ritenzione di sporco.
 - Ottima adesione su intonaci minerali, superfici metalliche e pitture precedenti purchè sane.
- Tinte disponibili :** bianco lucido / bianco satinato.
Su richiesta colorato secondo cartella WALER o a campione.
- Imballo :** confezioni da 1 lt, 2,5lt, 5 lt e 15 lt.
- Resa :** 10 - 12 m² /lt per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
- Stoccaggio :** 12 mesi in confezione ben chiusa, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo.
- Sottofondi e preparazione:**
- su parete in gesso o con intonaco fine a base calce-cemento, eliminare eventuale polverosità e applicare una mano di fissativo **PRIMER ISOFIX 29** diluito 1:3 con acqua.
 - su superfici verniciate: impiegare se necessario adeguato sverniciatore, diversamente su idropitture sane e consistenti e' possibile sopravverniciare.

Scheda Tecnica

Sistemi di applicazione:

prodotto pronto all'uso.

Applicare a rullo con pelo rasato, spruzzo ma soprattutto con pennello di tipo medio-grande, a setole morbide e lunghe:

- Prima dell'uso mescolare il prodotto
- Operare sempre su superfici prive di polvere e corpi incoerenti
- Stendere due mani di smalto: dopo la prima mano attendere almeno 6 ore, prima di dare la seconda mano di finitura.
- l'essiccazione deve avvenire in luogo non esposto al sole ed alla polvere, ma asciutto e ventilato.
- applicare con temperatura non inferiore a + 5°C

Avvertenze:

NATURA non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile proteggere gli occhi e la pelle dal contatto diretto con il prodotto. In caso di contatto detergere con abbondante acqua fresca e pulita. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Nel caso di ingestione consultare un medico mostrando una scheda tecnica o di sicurezza del prodotto.